

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax 61 817-49-97
tel.kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/JK/62/17

GRUSZCZYN 2017-04-19

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia: 2017-04-05

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zleceniodawca:

PPHU **UNIQUE** Karol Gniado
Stojadła, ul. Kołbielska 27
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

1. Nazwa wyrobu:

Tkanina LF

2. Własności fizykomechaniczne:

- odporność na ścieranie powierzchniowe (met. Martindale'a)
- obciążenie przy ścieraniu – stały nacisk wynoszący 12 kPa,
- ruch translacyjny po torach Lissajous
- ścieracz: wełniana tkanina ścierna zgodna z PN-EN-ISO 12947-1:2000
- zastosowano piankę

- przedziały kontrolne co: 1000, 2000, 5000, 10 000 suwów
- liczba cykli: **100 000**

Uwaga: zniszczenie dwóch próbek (przetarcie w próbce nr 1 i 2) wystąpiło przy 110 000 suwach. Próbki nr 3 i 4 przetarte zostały po 120 000 suwach. Podczas badania na powierzchni tkaniny tworzyły się niewielkie pile.

- sposób przeprowadzenia badań:

wg: **PN-EN ISO 12947-2:2000**
na zgodność z PN-EN 14465, załącznik A

- poziom wymagań dla kategorii:

A

3. **OCENA** -

POZYTYWNA

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 (ISO 139)

Prowadzący badania


/mgr inż. Jacek Konieczny/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego układu tapicerskiego. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.

Atest zawiera 1 stronę