

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO REMONTOWE
REMODEX
ZAKŁAD BADAŃ I WDROŻEŃ PRZEMYSŁU MEBLARSKIEGO
Spółka z o.o.

Gruszczyn, ul. Leśna 12
62-006 Kobylnica

e-mail: biuro@remodex.com.pl
KRS 0000099068

tel./fax. 61 817-49-97
tel. kom. 601 391 825

NASZ ZNAK: BW/JK/128/19

GRUSZCZYN 2019-09-11

Zlecenie – zamówienie Nr: b/n-ru
z dnia 2019-07-29

ATEST (OCENA TKANINY MEBLOWEJ)

- Zleceniodawca: P.H. „STEMA” Stefan Boczyło
ul. Towarowa 22A
58-100 ŚWIDNICA

1. Nazwa wyrobu: **Tkanina LS-8**

2. Rodzaj badania:

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">- odporność na ścieranie powierzchni (met. Martindale'a)- obciążenie przy ścieraniu – nominalne ciśnienie 12 kPa,- ruch translacyjny po torach Lissajous | <ul style="list-style-type: none">- przedziały kontrolne (suwy): co 1000, 2000, 5000, 10000- liczba suwów: wartość średnia – 90.000- po 100 000 suwów we wszystkich próbkach przetarcie na krawędziach tkaniny. |
| <ul style="list-style-type: none">- odporność na pilling (zmodyfikowana met. Martindale'a)- obciążenie – 260 g,- ruch translacyjny po torach Lissajous | <ul style="list-style-type: none">- po 2000 suwów - stopień zmian 5 (brak zmian)- po 5000 suwów - stopień zmian 5 (brak zmian) |

3. Sposób przeprowadzenia badań: wg: **PN-EN ISO 12947-2:2017**
PN-EN ISO 12945-2:2002
na zgodność z PN-EN 14465:2005/A1:2007, załącznik A


4. **OCENA KOŃCOWA**

POZYTYWNA

Wyrób spełnia wymagania na poziomie kategorii A wg normy PN-EN 14465:2005, załącznik A.

Uwaga: Próbkę do badań aklimatyzowano wg PN-EN 20139:1993 (ISO 139)

Prowadzący badania


.....
/mgr inż. Jacek Konieczny/

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Piotr Błaszczak

Atest zawiera 1 stronę
Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanego/ych/ wyrobu/ów/. Bez pisemnej zgody ZBiWPM REMODEX, atest nie może być powielany inaczej jak tylko w całości.